

NOTICE DE POSE ET D'ENTRETIEN RÉGULIER

NOTICE DE POSE

1 Contrôle des carreaux

Afin d'obtenir un rendu homogène, ouvrir plusieurs boîtes, prendre des plaques sans les choisir, les poser de manière aléatoire (sauf dessin spécifique avec plaques numérotées). Aucune réclamation n'étant acceptée une fois les carreaux posés, toute réclamation doit être soumise avant le début de la pose.

2 Collage

Nos carreaux en grès cérame ne doivent être posés que sur une surface parfaitement propre, lisse et exempte de toute humidité par infiltration. Utiliser une colle adaptée.

Produit à utiliser : Mortier colle adapté au grès cérame non émaillé.

3 Jointoiement

Une fois la colle parfaitement sèche, appliquer un joint adapté au grès cérame non émaillé et laisser sécher.

Cette étape peut se faire en plusieurs fois afin de veiller à ce que les joints soient bien remplis (notamment pour compenser la rétraction des joints ciment).

Les joints colorés et noirs risquent de tacher les carreaux et ne sont pas recommandés.

Méthodologie :

- Enlever les excédents de colle qui remontent dans le joint.
- Aspirer les particules qui se sont déposées dans les interstices.
- Préparer le joint pour travailler sur une surface de 1 à 2 M2 (veiller à bien respecter les proportions de mélange indiquées sur l'emballage du mortier à joint).
- Déposer et étaler le joint à l'aide d'une raclette en caoutchouc.
- Éliminer l'excédent de joint en raclant les carreaux dans le sens de leur diagonale, sans forcer pour ne pas creuser le joint.
- Lorsque le joint commence à prendre en masse, essuyer avec une éponge légèrement humide toujours dans la diagonale des carreaux (ne pas trop appuyer pour ne pas creuser le joint).

Produits à utiliser : Joint ciment ou époxy gris adapté au grès cérame non émaillé.

4 Nettoyage de la laitance de ciment (24 heures après le jointoiement)

Juste après la pose, les carrelages sont recouverts d'une laitance de ciment apportée au cours du jointoiement. Le nettoyage de ces résidus de ciment se fait à l'aide de produits acides et d'un traitement mécanique.

Méthodologie :

- Balayer la surface et éliminer les résidus les plus importants.
- Humidifier les joints.
- Appliquer le produit sur une partie de la surface (traitement par zones). Laisser agir quelques minutes.
- Frotter la surface à l'aide d'une éponge sans forcer sur le joint.
- Rincer abondamment à l'eau (plusieurs fois si nécessaire) afin de neutraliser le produit et récupérer les particules de ciment.

Produits à utiliser : Deterdek Pro FILA pour du joint de ciment.
CR10 FILA pour un jointement epoxy.

5 Application d'un imperméabilisant anti-taches

Cette étape doit se faire après la pose du carrelage et uniquement sur des carreaux parfaitement propres et secs. Elle est indispensable pour les zones fortement exposées telles que les douches ou les crédences de cuisine ainsi que pour les carreaux à poser en extérieur afin d'éviter que les produits tachants ne pénètrent dans les pores.

Pour une protection optimale, il est recommandé d'appliquer une nouvelle couche d'imperméabilisant tous les 5 ans.

Méthodologie :

- Vérifier que la surface est parfaitement propre et sèche.
- Appliquer le produit à l'aide d'une éponge mètre carré par mètre carré de manière uniforme jusqu'à obtenir un aspect mouillé (à raison de 0,1 litre/M2). Utiliser des gants de protection pour éviter toute irritation cutanée.
- Laisser sécher pendant au moins 6 heures.

Produit à utiliser : Mp90 Eco Extreme FILA.

NOTICE D'ENTRETIEN RÉGULIER

L'entretien régulier du carrelage a pour but de maintenir le plus longtemps possible l'aspect d'origine du carrelage. Pour cela un lavage à bonne fréquence est nécessaire. Le choix du produit ainsi que la qualité de l'eau, douce de préférence, va influencer la propreté du carreau. De manière générale, on évitera les produits à base d'huile de lin, source d'encrassement des sols.

Produit à utiliser : Cleaner Pro FILA.

Ne pas utiliser : Savon noir et produits à base d'huile de lin (encrassent le carreau).
Acide fluorhydrique HF et dérivés (détériorent le carreau).

INFORMATIONS IMPORTANTES

Calcul des pertes

Il est recommandé de majorer les métrages relevés sur chantier de 10 % afin d'anticiper les pertes occasionnées par les découpes.

Variations de taille

Nos carreaux faisant partie de la famille des carreaux non rectifiés pressés à sec et à faible absorption d'eau, leur calibre peut varier suivant des tolérances déterminées par des organismes agréés (cahier du CSTB et norme NF 14411 en vigueur).

Il est par conséquent indispensable de prévoir une largeur de joint de 2 à 3 mm pour tous nos carreaux fournis en vrac, et des ajustements peuvent être nécessaires en raison de cette contrainte.

Stockage des carreaux

Nos carreaux, en particulier ceux collés sur trame papier ou fibre, doivent être impérativement stockés à l'abri de l'humidité.

Variations de nuance

Nos carreaux étant produits à base de matières naturelles, de légères variations de nuance peuvent être visibles d'une production à une autre pour des carreaux d'un même coloris. Nous ne pouvons par conséquent pas garantir le suivi des nuances en cas de réapprovisionnement pour complément de chantier.

Recommandations relatives aux joints

Il est fortement conseillé de prévoir un joint de 2 à 3 mm entre les différents carreaux, lequel devra être comblé avec un produit de jointoiement à base de ciment gris. Les produits de jointoiement colorés (en particulier de couleur noire) sont très fortement déconseillés en raison du risque de taches dû à leurs colorants très puissants.